

BITU-DICHT -SILVER-

1-K BITUMEN- DICHTMASSE



Merkmale

- Optimale Haftung auf Bitumen, Blechen, Zink, Aluminium, Blei und Eternit
- Hoher Aluminiumanteil
- Dauerelastisch
- Dehnfähig
- Witterungs- und UV-beständig
- Schnelle Hautbildung
- Sofort regenfest
- Alterungsbeständig
- Temperaturbeständig
- Spachtel- und verstreichbar
- Siliconfrei

Verarbeitungsvorteile

- Auch für regennasse Untergründe
- Für normale Kartuschenpressen
- Kein Erhitzen notwendig - kalt verarbeitbar
- Hohe Haftfähigkeit

Anwendungsbereiche

- Zum Abdichten von Anschlüssen und Durchbrüchen im Dach-, Wand- und Bodenbereich, z.B. an Edelstahlkaminen, Zinkverkleidungen, Metallfassaden, Regenrinnen und Blechdächern
- Zum Abdichten und Verkleben bei Leckagen
- Sicheres Ausführen von "Notreparaturen"



BITU-DICHT -SILVER-

Inhalt 310 ml

Art.-Nr. 234 310

Einsatzbereich

- Baugewerbe
- Spenglerhandwerk
- Zimmererhandwerk
- Fassadenbau
- Lüftungsbau
- Metallbau

Verarbeitung

Die Haftflächen müssen sauber, fest und tragfähig sein. **beko BITU-DICHT -SILVER-** ist spachtel- bzw. streichbar und kann mit einer Seifenlösung geglättet werden. Bei Anwendung auf nassen Flächen das Material gut anpressen und nach dem Abtrocknen die Haftung überprüfen. Vor der Verarbeitung Eigenversuche vornehmen.

Hinweise

- Verarbeitbar ab +10° C.
- Material ist nicht überstreichbar.
- Nicht bei Aquarien verwenden.
- Nicht im Marmor- und Natursteinbau geeignet.
- Verunreinigungen können mit **beko ALLCLEAN** entfernt werden.
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Infos
www.beko-group.com

Technische Daten

Basis	Bitumen mit Aluminium-Pigmenten		
Verarbeitbar	von +10° C bis +35° C		
Temperatur	beständig von -50° C bis +100° C (im ausgehärteten Zustand)		
Klebefreiheit	ca. 15 Minuten bei Normalklima (bei +23° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit)		
Aushärtung	ca. 1 mm in 24 Stunden (bei +23° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit) (abhängig von Temperatur und Schichtstärke)		
Farbe	silbergrau		
Dichte	ca. 1,10 g/ml		
Viskosität	plasto-elastisch		
Haltbarkeit	24 Monate bei +5° C bis +25° C (ungeöffnet), ca. 3 Monate bei geöffneter Verpackung		
Lagerung	kühl, frostfrei und trocken		
Inhalt / Verpackung	310 ml Kartusche	12 Stück/Karton	1200 Stück/Palette

Ihr beko-Fachhändler

